



SX1060

Primer a Rodillo

■ Descripción del Producto

El **SX1060** es un **Primer a Rodillo** de calidad premium para los acabados de tecnología avanzada de estos tiempos. Este primer 2K gris es un producto de alto relleno y rápido secado que posee características superiores de lijado y excelente retención del brillo.

El SX1060 puede usarse sobre acabados originales lijados y chapas desnudas o sustratos de aluminio apropiadamente preparados y tratados.

■ Aplicación del producto

En todos los casos, seleccionar el limpiador apropiado de PPG según lo indicado en la Guía para la elección del limpiador del sustrato, y asegurarse de que el mismo esté completamente limpio y seco, tanto antes como después del trabajo de preparación.

Utilice un pincel resistente a solventes o los rodillos SX1066 para aplicar el **SX1060 Primer a Rodillo** en 2-3 manos. Aplique cada mano en la misma dirección que las manos anteriores. Deje secar entre 3-5 minutos entre manos. La primer mano deberá cubrir al menos el área de reparación, mientras que con la segunda y la tercera sobrepase los límites del área imprimada en la mano anterior para obtener un efecto de esfumado.

Evite dejar secar el **SX1060** sobre el pincel o rodillo mientras aplica las distintas manos.

■ Preparación de la Superficie

Lije las áreas de chapa desnuda completamente con lijas P80 - P180.

Lije las terminaciones viejas o acabados originales con lijas P320 - P400 en seco o con lijas P500 - P600 en húmedo.

Código	Producto	Objetivo
D845	DX310 Desengrasante de Alto Poder	Utilizar como pre-limpiador en la primera etapa del proceso de reparación. Utilizar antes de iniciar cualquier tipo de reparación.
D837	DX330 Spirit Wipe	Adecuado para eliminar la suciedad, la grasa u otros contaminantes antes o durante el proceso de pintado.

■ Guia de aplicación

Proporción de la mezcla:

SX1060: 4 vol.
SX1061: 1 vol.

Vida de la mezcla a 20°C:

30 minutos

Tiempos de secado:

Al Aire a 20° C 2-3 horas
Oreo entre manos a 20°C 3 - 5 minutos
Flash off 10 minutos
Secado completo a 60°C 20 - 30 minutos

Curado con IR

_ Secado al aire a 20°C 10 minutos
_ Flash off 7 minutos
_ Full back 20 minutos

Guia de Lijado:

Lijado en húmedo P500 - P600
Lijado en seco P320 - P400

SX1060, SX1061 y el logo de PPG son marcas registradas de PPG Industries Inc.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.



PPG Industries Argentina S.A.

Av. Gral. Paz No 3559/65
(B1672AMA) Villa Lynch.
Pdo. de San Martín - Buenos Aires
Argentina
Tel: 4724-5100
Fax: 4724-5199
0800 - 77PPG AR (77427)