
EDILGRES STONELAB

EDILGRES

TUTTO TRANNE PIETRA

EVERYTHING BUT A STONE / TOUT SAUF DE LA PIERRE /
ALLES ANDERE ALS EIN STEIN / TODO MENOS PIEDRA

Edilgres Stonelab è un moderno laboratorio che seleziona le migliori pietre naturali e le realizza mantenendo inalterati i colori e la variabilità delle superfici con l'ausilio della tecnologia GPT (Gres Porcellanato Tecnico): una combinazione di miscele e impasti colorati che compongono un supporto molto vicino alla pietra di riferimento, successivamente lavorato tramite la più moderna tecnologia Digital Inkjet.

Edilgres Stonelab is a modern laboratory, selecting the best natural stones and producing them with all their colours and variability of surfaces with the aid of the GPT (Gres Porcellanato Tecnico - Technical Porcelain) technology: a combination of blends and coloured mixes that make up a tile body very similar to the original stone, which is then processed with the latest Digital Inkjet technology.

Edilgres Stonelab est un atelier moderne qui sélectionne les meilleures pierres naturelles et qui les réalise en conservant les coloris et la variabilité des surfaces à l'aide de la technologie GPT (Grès cérame technique) : une combinaison de mélanges et de pâtes colorées qui composent un support, très proche de la pierre de référence, travaillé ensuite en exploitant la technologie la plus moderne Digital Inkjet.

Edilgres Stonelab ist ein modernes Laboratorium, das Natursteine bester Qualität aussucht und bearbeitet, wobei die Farben und die Oberflächenvielfalt dank der Technologie des technischen Feinsteinzeugs bewahrt werden können: Eine Kombination farbiger Mischungen und Gemische, die eine dem ursprünglichen Stein sehr ähnliche Oberfläche bilden und zuletzt mit hochmoderner Digital-Inkjet-Technologie bearbeitet wird.

Edilgres Stonelab es un moderno laboratorio que selecciona las mejores piedras naturales y las elabora manteniendo los colores y las superficies variables con la ayuda de la tecnología GPT (Gres Porcelánico Técnico): una combinación de mezclas y de pastas de colores que componen un soporte muy cercano a la piedra de referencia, que se elabora sucesivamente mediante las tecnología Digital Inkjet, más moderna.

06 **PIETRA CAPRI**

Levigata Opaca

Levigata Lucida

Bocciardata

12 **PIETRA TOSCANA**

Naturale

Levigata Lucida

24 **PIETRA DI CHATILLONNAIS**

Naturale

Levigata Lucida

Bocciardata

36 **PIETRA LECCESE GRIGIA**

Naturale

40 **PIETRA DI LUSERNA**


Naturale

62 **PIETRA DI COGNE**

Naturale

Levigata Lucida


A Spacco

68 **PIETRA PILLARGURI**


Naturale

Levigata Lucida

82 **PIETRA BASALTINA**

Naturale

Levigata Lucida

Bocciardata

90 **PIETRA HIMACHAL**


A Spacco

94 **PIETRA DEL BELGIO**


Levigata Opaca

102 **TIBET**

Almond

Beige

Taupe

Grey

Sea

STONES

18 **PIETRA DI GALIZIA**

Bocciardata

Naturale

Levigata Lucida

Bocciardata

52 **PIETRA DI GRÉ**

A Spacco

Bocciardata

Naturale


Levigata Lucida

Bocciardata

74 **PIETRA SERENA**


A Spacco


Naturale

Bocciardata

Levigata Lucida


Bocciardata

114 **BRICKS**

Gold

Silver

PIETRA CAPRI

Limestone proveniente dalla zona di Brindisi/ Ostuni in Puglia, è stata scelta per il suo colore morbido e chiaro e per la superficie lievemente mossa in cui sono presenti residui di conchiglie anche di grandi dimensioni.

This limestone coming from the Brindisi-Ostuni area in the Apulia region, was chosen for its soft and light colour and for its surface slightly stirred featuring residues of shells, even large ones.

Limestone, originaire de la zone de Brindisi/Ostuni dans les Pouilles, a été choisie pour sa couleur tendre et claire et pour sa surface légèrement inégale qui présente des résidus de grandes dimensions aussi.

Der Kalkstein aus dem Gebiet von Brindisi/Ostuni in Apulien, wurde auf Grund seiner weichen und klaren Farbe und seiner leicht bewegten Oberfläche, die Reste von kleinen und größeren Muscheln einschließt, ausgewählt.

Limestone procedente de la zona de Brindisi/ Ostuni en Apulia, ha sido escogida por su color suave y claro y por la superficie un poco ondulada en la cual se encuentran residuos de conchas incluso de grandes dimensiones.

LEVIGATA LUCIDA

LEVIGATA OPACA

PIETRA CAPRI
gres 10.0: TP48418 Levigata opaca 60x120 23⅝"x47⅜" Rettificato
gres 10.0: TP47999 Levigata opaca 30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

PIETRA CAPRI

PORCELAIN

3.5 | 10 | R9 LEVIGATA OPACA | V1 | green smile

3.5

119

GX48013 Levigata opaca
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX48011 Levigata opaca
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX48012 Levigata opaca
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

102

TP48418 Levigata opaca
60x120 23⅝”x47⅝” Rettificato

085

TP47800 Levigata opaca
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP47999 Levigata opaca
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

091

TP47801 Levigata opaca
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie levigata opaca / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP48008
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP48009
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49754
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49755
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49756
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP48010
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA CAPRI

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V1 green smile

10

113

TP49189 Levigata lucida
60x120 23⅝”x47⅞” Rettificato

104

TP47803 Levigata lucida
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

10 **OUTDOOR**

091

TP48007 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

085

TP48006 Bocciardata
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP48005 Bocciardata
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP48015
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO “L” MONOLITICO
TP48512
15x30 5⅞”x11⅝”
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP48017
30x60 11⅝”x23⅝”
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP48018
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA CAPRI MODELLO FILAGNA
TP48014
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝”x23⅝”	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝”x23⅝”	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅜”	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
60x120	23⅝”x47⅞”	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
50x100	19⅝”x39⅜”	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜”x39⅜”	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜”x118⅛”	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA TOSCANA

Roccia sedimentaria composta prevalentemente dal minerale calcite. Originaria dell'appennino toscano, presenta tonalità chiare e calde, di ottimo impatto estetico, grazie alla morbidezza delle venature.

Sedimentary rock consisting mainly of calcite. Quarried from the Tuscan Apennines, it has light, warm colours made particularly attractive by the subtle vein patterns.

Roche sédimentaire composée essentiellement de calcite. Originaire du massif Apennin toscan, elle présente des teintes claires et chaudes dont l'impact esthétique est excellent grâce à la souplesse de ses veines.

Ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus dem Mineral Calcit besteht. Es stammt aus dem toskanischen Apennin, weist klare und warme Farbtöne auf und ist, dank der Weichheit seiner Maserung, ästhetisch äußerst ansprechend.

Roca sedimentaria compuesta principalmente por la calcita. Original de apenino toscano, presenta tonalidades claras y cálidas, de excelente impacto estético, gracias a la suavidad de las vetas.



LEVIGATA LUCIDA

NATURALE

PIETRA TOSCANA
gres 20.0: TP49006 Bocciardata 60x60 23⅝"x23⅝"

PIETRA TOSCANA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V1 | ASTM >0,67 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47815 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47813 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47814 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

102

TP48417 Naturale
60x120 23⅝”x47⅝” Rettificato

085

TP45069 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45068 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

091

TP45070 Naturale
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45071
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45072
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49757
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49758
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49759
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45073
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA TOSCANA

PORCELAIN

10 20 R11 OUTDOOR V1 green smile

10

113

TP49187 Levigata lucida
60x120 23⅝"x47⅜" Rettificato

20 **OUTDOOR**

TP49006 Bocciardata 117
60x60 23⅝"x23⅝"

TP49352 Bocciardata 122
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato*

* disponibile su richiesta / available on request

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
60x60	23⅝"x23⅝"	20	2	0,72	31,60	32	23,04	1011,20
45x90	17⅝x35⅜"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
60x120	23⅝"x47⅜"	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA DI GALIZIA

Roccia sedimentaria a grana fine di colore grigio giallastro chiaro. Originaria della regione della Galizia in Spagna, è composta prevalentemente da calcite.

Fine-grained sedimentary rock with a pale yellowish grey colour. Occurring in the Galicia region in Spain, it consists mainly of calcite.

Roche sédimentaire grise jaunâtre clair à grain fin. Originaire de la région de la Galice en Espagne, elle est composée essentiellement de calcite.

Ein feinkörniges Sedimentgestein mit einer hellen gelblich-grauen Farbe. Es stammt aus der spanischen Region Galicien und besteht vorwiegend aus Calcit.

Roca sedimentaria de grano fino de color gris claro amarillento. Original de Galicia en España, se compone principalmente de calcita.



LEVIGATA LUCIDA

NATURALE

PIETRA DI GALIZIA
gres 3.5: GX47801 Naturale 50x100 19⅜"x39⅜" Rettificato
gres 3.5: GX47802 Naturale 100x100 39⅜"x39⅜" Rettificato
gres 10.0: TP45341 Naturale 60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

PIETRA DI GALIZIA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R9 NATURALE | V2 | ASTM >0,68 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47803 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47801 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47802 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

085

TP45341 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45340 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

091

TP45342 Naturale
45x90 17⅝x35⅝” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45347
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45348
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49760
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49761
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49762
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45349
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DI GALIZIA

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V2 >0,83 DRY >0,71 WET green smile

10

104

TP45346 Levigata lucida
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

10 **OUTDOOR**

091

TP45345 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅜" Rettificato

085

TP45344 Bocciardata
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

078

TP45343 Bocciardata
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP45350
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48515
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45352
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45353
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA DI GALIZIA MODELLO FILAGNA
TP45354
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅜"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA DI CHATILLONNAIS

Roccia calcarea proveniente dalla regione della Borgogna in Francia, caratterizzata da toni caldi e naturali è composta da minerali di calcite, con impurità argillose e quarziti. Presenta una sedimentazione non accentuata e una struttura che la rendono pregiata e di alta qualità.

A limestone from the Burgundy region of France with warm, natural colours; it consists of calcite with clays and quartzites as impurities. It has fairly slight sedimentation and a structure which makes this a highly prized stone of great quality.

Roche calcaire de la région de la Bourgogne en France, caractérisée par des tons chauds et naturels et composée de calcite avec des impuretés à base d'argile et de quartz. Sa légère sédimentation et sa structure en font une roche précieuse et de grande qualité.

Ein Kalkstein aus der französischen Region Burgund, der sich durch warme und natürliche Farbtöne auszeichnet und aus Calcit mit Verunreinigungen durch Lehm und Quarzit besteht. Er weist nur geringe Ablagerungen auf und ist dank seiner Struktur besonders wertvoll und qualitativ hochwertig.

Roca calcárea procedente de la región Borgoña en Francia, caracterizada por tonos cálidos y naturales y compuesta por calcita con impuridades arcillosas y cuarcitas. Presenta una sedimentación no muy pronunciada y una estructura que la convierten en valiosa y de buena calidad.

LEVIGATA LUCIDA

NATURALE

IVK de
corp

esign
oration



∧ **PIETRA DI CHATILLONNAIS**
gres 3.5: GX47797 Naturale 100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato
gres 10.0: TP45392 Naturale 60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

< **PIETRA DI CHATILLONNAIS OUTDOOR**
gres 10.0: TP45395 Bocciardata 60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

PIETRA DI CHATILLONNAIS
gres 20.0: TP49007 Bocciardata 60x60 23⅝"x23⅝"

PIETRA DI CHATILLONNAIS

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V2 | ASTM >0,65 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47797 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47795 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47796 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

102

TP49182 Naturale
60x120 23⅝”x47⅞” Rettificato

085

TP45392 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45391 Naturale
30x60 11⅞”x23⅝” Rettificato

091

TP45393 Naturale
45x90 17⅞x35⅝” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45398
30x30 11⅞”x11⅞”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45399
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49763
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49764
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49765
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45400
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DI CHATILLONNAIS

PORCELAIN

10 20 R11 OUTDOOR V2 >0,96 DRY >0,84 WET green smile

10

113

TP49197 Levigata lucida
60x120 23⅝"x47⅞" Rettificato

104

TP45397 Levigata lucida
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

10 OUTDOOR

091

TP45396 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅜" Rettificato

085

TP45395 Bocciardata
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

078

TP45394 Bocciardata
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

20 OUTDOOR

TP49007 Bocciardata 117
60x60 23⅝"x23⅝"

TP49353 Bocciardata * 122
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato*
* disponibile su richiesta / available on request

TRIMS OUTDOOR 10

MOSAICO 3x10
TP45401
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48513
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45403
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45404
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA DI CHATILLONNAIS MODELLO FILAGNA
TP45405
104



4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
60x60	23⅝"x23⅝"	20	2	0,72	31,60	32	23,04	1011,20
45x90	17⅞x35⅜"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
60x120	23⅝"x47⅞"	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA LECCESE GRIGIA

Roccia calcarea antichissima risalente al periodo miocenico e originaria della regione salentina, composta principalmente da carbonato di calcio (particelle di fossili di fauna marina), cemento calcitico e sostanze argillose che nelle diverse miscele diversificano le tipologie estratte per colore, grana e omogeneità.

An extremely old limestone from the Salento area in the boot of Italy and dating from the Miocene. It consits mainly of calcium carbonate (fragments of marine fauna fossils), calcite cement and clays, occurring in different proportions to create variety in the colour, grain and level of uniformity of the types of stone quarried.

Très vieille roche calcaire datant de la période du Miocène et originaire de la région de Salento, composée principalement de carbonate de calcium (particules de fossiles de la faune marine), de ciment calcitique et de substances argileuses qui, dans les différents mélanges, diversifient les types extraits par leur couleur, leur grain et leur homogénéité.

Ein besonders alter Kalkstein, der auf das Miozän zurückgeht und aus dem Salento-Gebiet in Apulien stammt. Er besteht vorwiegend aus Kalziumkarbonat (fossile Partikel der Meeresfauna), Calcit-Zement und Lehmmaterialien, die in unterschiedlichen Proportionen vorkommen und dadurch Farbe, Körnung und Homogenität der abgebauten Steinarten verändern.

Roca calcárea muy antigua que proviene del período miocénico y original de la región de salento, compuesta principalmente por cal (partículas de fósiles de fauna marina), cemento calcítico y sustancia arcillosas que en sus diferentes mezclas crean variedades de tipos extraídas por color, espesor y homogeneidad.

NATURALE

PIETRA LECCESE GRIGIA
gres 3.5: GX47805 Naturale 100x100 39⅜"x39⅜" Rettificato

PIETRA LECCESE GRIGIA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R9 NATURALE | V2 | >0,70 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47806 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47804 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47805 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

091

TP45101 Naturale
45x90 17⅞x35⅝” Rettificato

085

TP45100 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45099 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝”x23⅝”	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝”x23⅝”	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅜”	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝”x39⅜”	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜”x39⅜”	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜”x118⅛”	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45102
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45103
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49766
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49767
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49768
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45104
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DI LUSERNA

Roccia metamorfica scistosa originaria del Piemonte composta prevalentemente da feldspato, quarzo e mica. Per denominazione è una pietra gneiss, quindi ha subito cambiamenti chimico-fisici dovuti a variazioni di temperatura e di pressione della crosta terreste. Pietra compatta che può essere fiammata, levigata e lucidata.

Metamorphic schist from Piedmont, consisting mainly of feldspar, quartz and mica. It is classified as a gneiss, meaning that it has undergone chemical and physical changes due to variations in the temperature and pressure of the earth's crust. A compact stone which can be flamed, sanded and polished.

Schiste métamorphique originaire du Piémont composée essentiellement de feldspath, de quartz et de mica. C'est une pierre gneiss ; elle a donc subi des modifications physiques et chimiques dues aux variations de température et de pression de la croûte terrestre. Pierre compacte qui peut être flambée, polie et brillantée.

Ein metamorphes Schiefergestein aus dem Piemont, das sich vorwiegend aus Feldspat, Quarz und Glimmer zusammensetzt. Es wird als Gneis eingeordnet, was bedeutet, dass es auf Grund von Veränderungen der Temperatur- und Druckbedingungen der Erdkruste chemisch-physische Veränderungen durchgemacht hat. Ein kompakter Stein der geflammt, geschliffen und poliert werden kann.

Roca metamórfica esquistosa procedente del Piemonte compuesta principalmente por feldespato, cuarzo y mica. Por denominación es una piedra gneiss, por lo tanto ha sufrido cambio químico-físicos debidos a variaciones de temperatura y de presión de la costra terrestre. Piedra compacta que puede flameada, pulida o abrillantada.

A SPACCO

NATURALE

∧ **PIETRA DI LUSERNA OUTDOOR**
gres 10.0: TP45450 Modello Filagna Bocciardata 30x60/30x40/30x30/30x20 11⅝”x23⅝”/11⅝”x15⅝”/11⅝”x11⅝”/11⅝”x7⅞” Rettificato

< **PIETRA DI LUSERNA**
gres 10.0: TP45444 Naturale 60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

PIETRA DI LUSERNA
gres 20.0: TP49009 Bocciardata 60x60 23⅝"x23⅝"

PIETRA DI LUSERNA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V1 | ASTM >0,70 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47809 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47807 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47808 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10



091

TP45445 Naturale
45x90 17⅞x35⅝” Rettificato

085

TP45444 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato



078

TP45443 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45446
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45447
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49769
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49770
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49771
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45448
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DI LUSERNA

PORCELAIN

10 | 20 | R11 OUTDOOR | V1 | >0,88 DRY >0,79 WET | green smile

10 OUTDOOR

091

TP45438 A Spacco
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

085

TP45437 A Spacco
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45436 A Spacco
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

20 OUTDOOR

TP49009 Bocciardata 117
60x60 23⅝”x23⅝”

TP49354 Bocciardata 122
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato*
* disponibile su richiesta / available on request

TRIMS OUTDOOR 10

MOSAICO 3x10
TP45439
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO “L” MONOLITICO
TP48517
15x30 5⅞”x11⅝”
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45441
30x60 11⅝”x23⅝”
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45442
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA DI LUSERNA MODELLO FILAGNA
TP45450
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝”x23⅝”	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝”x23⅝”	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
60x60	23⅝”x23⅝”	20	2	0,72	31,60	32	23,04	1011,20
45x90	17⅞x35⅜”	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝”x39⅜”	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜”x39⅜”	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜”x118⅛”	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA DI GRÉ

Conosciuta come Ceppo di Gré è una pietra ornamentale di colore grigio, particolarmente ingeliva, estratta nella località omonima di Gré, alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d'Iseo e molto utilizzata in architettura nel Nord Italia. Fa parte delle rocce sedimentarie clastiche in quanto ha origine da una cementazione calcarea di clasti (detriti) dolomitici, franati a valle dalle pendici della montagna e successivamente compressi dai ghiacci. Il nome deriva dalla parola "Cepp", che nel dialetto milanese significa "roccia con ciottoli".

Commonly known as Ceppo di Gré, it is an ornamental grey stone, particularly frost-proof, extracted in the eponymously named town Gré, on the slopes of Monte Clemo, on the northwestern shore of Lake Iseo and widely used in architecture in northern Italy. It is part of the clastic sedimentary rocks, originating from limestone cementation of Dolomite clasts (debris) after they tumbled down the slopes of the mountain and were compressed by ice. The name comes from the word "Cepp", which in the Milanese dialect means "rock with pebbles."

Connue comme souche de grès c'est une pierre ornementale grise, particulièrement résistante au gel, extraite dans la ville du même nom Gré, sur les pentes du mont Clemo, sur la rive nord-ouest du lac d'Iséo et largement utilisée pour l'architecture dans le nord de l'Italie. Elle fait partie des roches sédimentaires clastiques car elle provient d'une cémentation de calcaire de fragments (débris) des Dolomites, éboulés en aval des pentes de la montagne, puis comprimés par la glace. Le nom vient du mot « CEPP », qui signifie en dialecte milanais « roche avec des cailloux ».

Bei dem als Ceppo di Grè (Stamm von Grè) bekannten grauen Ornamentstein handelt es sich um ein besonders frostbeständiges Gestein, das in der gleichnamigen Ortschaft Gré an den Hängen des Monte Clemo, am Nordwestufer des Iseosees abgetragen und in der Architektur in Norditalien häufig verwendet wird. Es gehört zu den klastischen Sedimentgesteinen, da es seinen Ursprung in einer Zementierung von Klastika (Geröll) in kalkigen Bindemitteln findet, die von den Berghängen ins Tal abgerutscht sind und im Anschluss von den Gletschern komprimiert wurden. Der Name rührt vom Wort „Cepp" aus dem Mailänder Dialekt her und bedeutet „Gestein mit Geröll".

El "Ceppo di Grè" es una piedra ornamental de color gris, muy resistente a las variaciones de temperatura y al hielo, extraída en la localidad de Gré, en las laderas del monte Clemo, en la orilla noroccidental del lago Iseo y muy usada en la arquitectura del norte de Italia. Forma parte de las rocas sedimentarias clásticas, ya que se origina a partir de una cementación caliza de desechos de las dolomitas, que se desmoronan aguas abajo por las laderas de la montaña y son comprimidos por los hielos. El nombre deriva de la palabra "Cepp", que en el dialecto milanés significa "roca con cantos rodados".

LEVIGATA LUCIDA

NATURALE

PIETRA DI GRÈ
gres 10.0: TP49176 Levigata lucida 20x120 7⅞”x47⅜” Rettificato
gres 10.0: TP49175 Naturale 20x120 7⅞”x47⅜” Rettificato
gres 10.0: TP49173 Naturale 80x80 31⅝”X31⅝”Rettificato

∧ **PIETRA DI GRÈ**
gres 10.0: TP49175 Naturale 20x120 7⅞”x47⅜” Rettificato

< **PIETRA DI GRÈ**
gres 10.0: TP49173 Naturale 80x80 31⅛”X31⅛”Rettificato

BRICKS
gres 10.0: GN49438 Bricks Silver Mosaic 30x30 11⅝”x11⅝”

PIETRA DI GRÈ
gres 10.0: TP49175 Naturale 20x120 7⅞”x47⅜” Rettificato

LEGNO ARDENNES
gres 10.0: TP49087 Ardennes Cenere 20x120 7⅞”x47⅜” Rettificato

PIETRA DI GRÉ

PORCELAIN

10 R9 NATURALE V2 green smile

10



102

TP49131 Naturale
60x120 23⅝”x47⅝” Rettificato

109

TP49175 Naturale
20x120 7⅞”x47⅝” Rettificato

096

TP49173 Naturale
80x80 31⅛”X31⅛” Rettificato

10

113

TP49560 Levigata lucida
60x120 23⅝”x47⅝” Rettificato

118

TP49176 Levigata lucida
20x120 7⅞”x47⅝” Rettificato



110

TP49174 Levigata lucida
80x80 31⅛”X31⅛” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP49179
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box

139

GRADINO LINEARE
TP49180
33x80 13”x31⅛”
2 Pcs/Box

279



GRADINO ANGOLARE DX
TP49429
33x80 13”x31⅛”
1 Pcs/Box

294



GRADINO ANGOLARE SX
TP49633
33x80 13”x31⅛”
1 Pcs/Box

294



GRADINO STEP**
TP49559
60x120 23⅝”x47⅝”
2 Pcs/Box
** disponibile su richiesta / available on request

270

BATTISCOPA
TP49181
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box

165

PIETRA DI GRÉ

PORCELAIN

20 R11 V2 green smile

OUTDOOR

20 OUTDOOR

TP49625 Bocciardata 117
60x60 23⅝"x23⅝"

TP49561 Bocciardata 122
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato*

* disponibile su richiesta / available on request

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
60x60	23⅝"x23⅝"	20	2	0,72	31,60	32	23,04	1011,20
80x80	31⅛"X31⅛"	10	2	1,28	29,50	40	51,20	1180
20x120	7⅞"x47⅞"	10	4	0,96	22,70	36	34,56	817,20
60x120	23⅝"x47⅞"	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20

PIETRA DI COGNE

Roccia metamorfica gneiss albitica grigia, ricca di quarzo e feldspati. Originaria della vallata di Cogne, si forma a notevole profondità a causa di cambiamenti nella pressione e nella temperatura della crosta terrestre.

Grey albititic metamorphic gneiss containing large amounts of quartz and feldspars. Quarried in the Cogne valley, it forms at considerable depths due to variations in the pressure and temperature of the earth's crust.

Gneiss métamorphique albitique gris, riche en quartz et en feldspaths. Originaire de la vallée de Cogné, il se forme à une profondeur remarquable à cause des changements de pression et de température de la croûte terrestre.

Ein metamorpher Albit-Gneiss, grau und reich an Quarz und Feldspat. Er stammt aus dem Cogne-Tal in Italien und wird in großer Tiefe in Folge von Veränderungen der Temperatur- und Druckbedingungen der Erdkruste gebildet.

Roca metamórfica albítica gris, rica de cuarzo y de feldespato. Procedente del valle de Cogne, se forma a mucha profundidad debido a los cambios en la presión y en la temperatura de la costra terrestre.

LEVIGATA LUCIDA

NATURALE

PIETRA DI COGNE
gres 10.0: TP48420 Naturale 60x120 23⅝"x47⅛" Rettificato

PIETRA DI COGNE

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V2 | ASTM >0,69 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47800 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47798 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47799 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

102

TP48420 Naturale
60x120 23⅝”x47⅝” Rettificato

085

TP45188 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45187 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

091

TP45189 Naturale
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45193
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45194
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49772
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49773
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49774
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45195
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DI COGNE

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V2 >0,89 DRY >0,80 WET green smile

10

113

TP49193 Levigata lucida
60x120 23⅝"x47⅞" Rettificato

10 **OUTDOOR**

091

TP45192 A Spacco
45x90 17⅞x35⅝" Rettificato

085

TP45191 A Spacco
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

078

TP45190 A Spacco
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP45196
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48514
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45198
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45199
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA DI COGNE MODELLO FILAGNA
TP45200
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅝"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
60x120	23⅝"x47⅞"	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA PILLARGURI

È la tipica Ardesia Norvegese, nata dal depositarsi di strati di fango e limo sul fondo del mare 400-800 milioni di anni fa. La superficie naturale è liscia e lucida a causa della presenza di mica biotite, e risulta costellata di minerali metamorfici molto duri che aumentano il grado di resistenza allo scivolamento.

It is the typical Norwegian Slate, born from the deposited layers of mud and silt at the bottom of the sea 400-800 million years ago. The natural surface is smooth and shiny due to the presence of mica biotite, and is dotted with very hard metamorphic minerals that increase the level of slip resistance.

C'est l'Ardoise Norvégienne typique, née de la déposition de couches de boue et de limon sur le fond de la mer, il y a de cela 400-800 millions d'années. Sa surface naturelle est lisse et brillante à cause de la présence de mica biotite. De plus, elle est parsemée de minéraux métamorphiques très durs qui augmentent son degré de résistance au glissement.

Der typische norwegische Schiefer, der sich vor etwa 400-800 Millionen Jahren aus den am Meeresboden abgelagerten Schichten aus Schlamm und Schlick gebildet hat.
Die Oberfläche erscheint dank des vorhandenen Biotit-Glimmers glatt und glänzend und ist mit zahlreichen äußerst harten metamorphen Mineralien übersät, welche zu einer deutlichen Erhöhung der Rutschfestigkeit beitragen.

Es la típica Pizarra Noruega, surgida el depositarse las capas de barro y de limo en el fondo del mar hace unos 400-800 millones de años.
La superficie natural es lisa y brillante debido a la presencia de mica biotita y está llana de minerales metamórficos muy duros que aumentan el grado de resistencia al deslizamiento.

LEVIGATA LUCIDA



NATURALE

PIETRA PILLARGURI
gres 3.5: GX48030 Naturale 50x100 19⅝"x39⅜" Rettificato
gres 3.5: GX48031 Naturale 100x100 39⅜"x39⅜" Rettificato
gres 10.0: TP48020 Naturale 60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato
gres 10.0: TP48024 A Spacco 30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

PIETRA PILLARGURI

PORCELAIN

3.5 | 10 | R9 NATURALE | V2 | ASTM >0,73 DRY >0,68 WET | green smile

3.5



119

GX48032 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato



119

GX48030 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato



119

GX48031 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10



085

TP48020 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato



078

TP48019 Naturale
30x60 11⅞”x23⅝” Rettificato



091

TP48021 Naturale
45x90 17⅞x35⅝” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP48027
30x30 11⅞”x11⅞”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP48028
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49775
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49776
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49777
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP48029
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA PILLARGURI

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V2 green smile

10



104

TP48023 Levigata lucida
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

10 **OUTDOOR**



091

TP48026 A Spacco
45x90 17⅞x35⅝" Rettificato



085

TP48025 A Spacco
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato



078

TP48024 A Spacco
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP48034
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48518
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP48036
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP48037
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA PILLARGURI MODELLO FILAGNA
TP48033
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅝"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA SERENA

Roccia arenaria di colore grigio tipica dell'area fiorentina, con granulometria variabile a seconda della cava di estrazione. La tessitura della pietra è gradevolmente omogenea, con puntini lucenti dovuti alla presenza di mica. Può presentare laminazione e subire svariate lavorazioni per dare effetti differenti.

A grey sandstone typical of the area around Florence, with grain size varying from quarry to quarry. The stone has an attractively uniform texture, with sparkling flecks of mica. It may feature lamination and can be processed in different ways to produce a variety of effects.

Roche sableuse grise typique de la région florentine dont la granulométrie varie selon la carrière où elle est extraite. La texture de la pierre agréablement homogène possède de petits points brillants dus à la présence du mica. Elle peut présenter un laminage et subir diverses transformations pour donner des effets différents.

Ein grauer Sandstein, typisch für die Gegend um Florenz, mit veränderlicher Korngröße je nach Abbauort. Die Struktur dieses Steins ist angenehm gleichmäßig und der vorhandenen Glimmer sorgt für kleine glänzende Punkte. Er kann laminiert und verschiedenen Bearbeitungsverfahren unterzogen werden, um die unterschiedlichsten Effekte zu erzielen.

Roca arenisca de color gris típica de la zona de Florencia con granulometría variable según la cantera de donde se extraiga. El entramado de la piedra es homogéneo con puntitos brillantes debido a la presencia de mica. Puede estar en forma laminada y sufrir varias elaboraciones para dar efectos diferentes.


BOCCIARDATA


NATURALE

∧ **PIETRA SERENA OUTDOOR**
gres 10.0: TP45140 Bocciardata 60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

< **PIETRA SERENA**
gres 3.5: GX47812 Naturale 100x300 39⅜"x118⅛" Rettificato

PIETRA SERENA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V1 | ASTM >0,63 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47812 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato



119

GX47810 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47811 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10



085

TP45137 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45136 Naturale
30x60 11⅞”x23⅝” Rettificato



091

TP45138 Naturale
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45142
30x30 11⅞”x11⅞”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45143
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49778
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49779
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49780
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45144
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA SERENA

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V1 >0,92 DRY >0,82 WET green smile

10 OUTDOOR

091

TP45141 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato



085

TP45140 Bocciardata
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45139 Bocciardata
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP45145
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO “L” MONOLITICO
TP48519
15x30 5⅞”x11⅝”
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45147
30x60 11⅝”x23⅝”
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45148
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA SERENA MODELLO FILAGNA
TP45149
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝”x23⅝”	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝”x23⅝”	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅜”	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝”x39⅜”	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜”x39⅜”	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜”x118⅛”	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA BASALTINA

Roccia magmatica effusiva grigia ad alto contenuto di silicio proveniente dalle zone limitrofe al lago di Bolsena. Compatta e resistente ha un fondo poroso e un colore uniforme grigio ferro, ha una struttura porfirica, e la superficie risulta con un verso definito dovuto alla presenza di cavità millimetriche orientate.

Grey effusive magma rock with high silicon content from the area around Lake Bolsena. Compact and tough, it has a porous matrix and an even iron grey colour. Its structure is porphyric and the surface has a clearly defined grain direction due to minute cavities with uniform orientation.

Roche magmatique volcanique grise à haute teneur en silicium originaire des zones adjacentes au lac de Bolsena. Compacte et résistante, elle possède un fond poreux et une couleur uniforme gris fer. Sa structure est porphyrique et sa surface possède un sens défini dû à la présence de cavités millimétriques orientées.

Ein magmatisches Ergussgestein von grauer Farbe mit einem hohen Anteil an Silizium, das aus dem Gebiet rund um den Bolsenasee in Italien stammt. Es ist kompakt und widerstandsfähig und verfügt über eine poröse Grundmasse und eine einheitliche eisengraue Farbe. Es besitzt eine porphyrische Struktur und eine Oberfläche mit einer klar ausgeprägten Seite, dank millimeter-kleiner, einheitlich ausgerichteter Aushöhlungen.

Roca magmática efusiva gris de alto contenido de silicio procedente de las zonas cercanas al lago de Bolsena. Compacta y resistente tiene un fondo poroso y un color uniforme gris hierro, con una estructura porfírica y superficie con un sentido marcado, debido a la presencia de cavidades milimétricas orientadas.


LEVIGATA LUCIDA


NATURALE

1
2
9
4

PIETRA BASALTINA
gres 20.0: TP49008 Bocciardata 60x60 23⅝"x23⅝"

PIETRA BASALTINA

PORCELAIN

3.5 | 10 | R10 NATURALE | V2 | >0,67 DRY >0,61 WET | green smile

3.5

119

GX47791 Naturale
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47789 Naturale
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato

119

GX47790 Naturale
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

102

TP48419 Naturale
60x120 23⅝”x47⅜” Rettificato

085

TP45290 Naturale
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45289 Naturale
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

091

TP45291 Naturale
45x90 17⅞x35⅝” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie naturale / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45296
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45297
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49781
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP497582
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49783
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45298
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA BASALTINA

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V2 >0,98 DRY >0,85 WET green smile

10

113

TP49191 Levigata lucida
60x120 23⅝"x47⅞" Rettificato

104

TP45295 Levigata lucida
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

10 **OUTDOOR**

091

TP45294 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅜" Rettificato

085

TP45293 Bocciardata
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

078

TP45292 Bocciardata
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

20 **OUTDOOR**

TP49008 Bocciardata 117
60x60 23⅝"x23⅝"

TP49355 Bocciardata 122
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato *
* disponibile su richiesta / available on request

TRIMS OUTDOOR 10

MOSAICO 3x10
TP45299
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48510
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45301
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45302
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA BASALTINA MODELLO FILAGNA
TP45303
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
60x60	23⅝"x23⅝"	20	2	0,72	31,60	32	23,04	1011,20
45x90	17⅞x35⅜"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
60x120	23⅝"x47⅞"	10	2	1,44	35,60	22	31,68	783,20
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

PIETRA HIMACHAL

Roccia metamorfica, composta di quarzo e muscovite, tipica delle montagne dell'Himalaya, nel nord dell'India. È una pietra dura resistente al gelo.

A metamorphic rock consisting of quartz and muscovite, typical of the Himalayas in northern India. It is a hard, frost-resistant stone.

Roche métamorphique, composée de quartz et de muscovite, typique de l'Himalaya dans le nord de l'Inde. C'est une pierre dure qui résiste au gel.

Ein metamorphes Gestein, das sich aus Quarz und Muskovit zusammensetzt und typisch für die Berge des Himalaya im nördlichen Indien ist. Es handelt sich um ein hartes, frostbeständiges Gestein.

Roca metamórfica, compuesta por cuarzo y moscovita, típica de las montañas del Himalaya, en el norte de la India. Es una piedra dura resistente al hielo.

A SPACCO

PIETRA HIMACHAL
gres 10.0: TP45038 A Spacco 60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato
gres 10.0: TP45037 A Spacco 30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

PIETRA HIMACHAL

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V2 >0,90 DRY >0,77 WET green smile

10 OUTDOOR

091

TP45039 A Spacco
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

085

TP45038 A Spacco
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45037 A Spacco
30x60 11⅝”x23⅝” Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP45040
30x30 11⅝”x11⅝”
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO “L” MONOLITICO
TP48516
15x30 5⅞”x11⅝”
formato nominale
8 Pcs/Box
187



GRADINO STEP
TP45042
30x60 11⅝”x23⅝”
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45043
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA HIMACHAL MODELLO FILAGNA
TP45044
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝”x23⅝”	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝”x23⅝”	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅜”	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88

PIETRA DEL BELGIO

Roccia calcarea con prevalenza di calcite, con tracce di dolomite, quarzite e pirite. Caratterizzata da alta resistenza e colore bluastro, è originaria del Belgio e può essere lavorata per differenti applicazioni.

Limestone rock consisting mainly of calcite, with traces of dolomite, quartzite and pyrites. A tough rock with a distinctive bluish colour, it comes from Belgium and can be worked for various applications.

Roche calcaire composée essentiellement de calcite qui contient des traces de dolomite, de quartz et de pyrite. Caractérisée par sa haute résistance et sa couleur bleuâtre, elle est origine de Belgique et elle peut être travaillée pour différentes applications.

Ein Kalkstein der vorwiegend aus Calcit besteht, mit Spuren von Dolomit, Quarzit und Pyrit. Dieser aus Belgien stammende Stein zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und eine bläuliche Farbe aus und kann für unterschiedliche Anwendungen bearbeitet werden.

Roca calcárea principalmente compuesta por calcita, con restos de dolomita, cuarcita y pirita. Caracterizada por la alta resistencia y el color azulado es procede de Bélgica y puede elaborarse para diferentes aplicaciones.

LEVIGATA LUCIDA

LEVIGATA OPACA

∧ **PIETRA DEL BELGIO**
gres 10.0: TP45239 Levigata opaca 60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

< **PIETRA DEL BELGIO OUTDOOR**
gres 10.0: TP45242 Bocciardata 60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

PIETRA DEL BELGIO

PORCELAIN

3.5 | 10 | R9 LEVIGATA OPACA | V1 | green smile

3.5

119

GX47794 Levigata opaca
100x300 39⅜”x118⅛” Rettificato

119

GX47792 Levigata opaca
50x100 19⅝”x39⅜” Rettificato



119

GX47793 Levigata opaca
100x100 39⅜”x39⅜” Rettificato

10

085

TP45239 Levigata opaca
60x60 23⅝”x23⅝” Rettificato

078

TP45238 Levigata opaca
30x60 11⅞”x23⅝” Rettificato

091

TP45240 Levigata opaca
45x90 17⅞x35⅜” Rettificato

TRIMS* 10

*Disponibili solo con superficie levigata opaca / Available only on the matt surface / Disponibles uniquement dans la version mat / Ist nur mit der glotten Oberfläche verfügbar / Disponibles solamente en superficie natural

MOSAICO 2,5x2,5
TP45245
30x30 11⅞”x11⅞”
6 Pcs/Box
139

GRADINO PIEGATO
TP45246
34x60 13⅜”x23⅝”
4 Pcs/Box
263

GRADINO LINEARE
TP49784
33x60 13”x23⅝”
4 Pcs/Box
267

GRADINO ANGOLARE DX
TP49785
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

GRADINO ANGOLARE SX
TP49786
33x60 13”x23⅝”
1 Pcs/Box
280

BATTISCOPA
TP45247
9,5x60 3⅝”x23⅝”
10 Pcs/Box
165

PIETRA DEL BELGIO

PORCELAIN

10 R11 OUTDOOR V1 >0,77 DRY >0,61 WET green smile

10



104

TP45244 Levigata lucida
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

10 **OUTDOOR**



091

TP45243 Bocciardata
45x90 17⅞x35⅝" Rettificato



085

TP45242 Bocciardata
60x60 23⅝"x23⅝" Rettificato

078

TP45241 Bocciardata
30x60 11⅝"x23⅝" Rettificato

TRIMS OUTDOOR

MOSAICO 3x10
TP45248
30x30 11⅝"x11⅝"
6 Pcs/Box
138

ELEMENTO "L" MONOLITICO
TP48511
15x30 5⅞"x11⅝"
formato nominale
8 Pcs/Box
187

GRADINO STEP
TP45250
30x60 11⅝"x23⅝"
7 Pcs/Box
202

BATTISCOPA
TP45251
9,5x60 3⅝"x23⅝"
10 Pcs/Box
165

FILAGNA MODULE OUTDOOR

PIETRA DEL BELGIO MODELLO FILAGNA
TP45252
104

4 pz. 30x20
2 pz. 30x30
1 pz. 30x40
1 pz. 30x60

	Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
composizione	10	8	0,72	15,50	64	46,08	992

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x60	11⅝"x23⅝"	10	6	1,08	23	40	43,20	920
60x60	23⅝"x23⅝"	10	3	1,08	23,10	36	38,88	831,6
45x90	17⅞x35⅝"	10	2	0,81	17,33	36	29,16	623,88
50x100	19⅝"x39⅜"	3,5	6	3,00	23	22	66,00	506
100x100	39⅜"x39⅜"	3,5	3	3,00	23,80	32	96,00	761,60
100x300	39⅜"x118⅛"	3,5	1	3,00	21,80	28	84,00	610,40

TIBET

Fascino esotico e bellezza contemporanea per una materia dall'aspetto forte, dalla superficie mossa e lievemente strutturata, che evoca l'anima primitiva della roccia e un rinnovato contatto con la natura. Una storia indelebile lascia il segno nella morbida piacevolezza di sfumature e colori naturali che avvolgono ed esaltano lo spazio.

Exotic charm and contemporary beauty for a material that looks strong, with a mottled and slightly structured surface, bringing out the primitive essence of the rock and providing a renewed contact with nature. An indelible history that leaves its mark in the soft pleasantness of natural shades and colours that envelope and highlight the space.

Charme exotique et beauté contemporaine pour un matériel à l'aspect fort, à la surface mouvante et légèrement structurée, qui évoque l'âme primitive du rocher et un contact renouvelé avec la nature. Une histoire ineffaçable laisse sa trace dans les nuances souples et plaisantes et dans les couleurs naturelles qui enveloppent et exaltent l'espace.

Exotische Ausstrahlung und zeitgenössische Schönheit dieses effektvollen Materials mit bewegter und leicht strukturierter Oberfläche, das den ursprünglichen Charakter von Fels und den erneuten Kontakt mit der Natur widerspiegelt. Eine unauslöschliche Geschichte hinterlässt ihre Spuren im weichen, ansprechenden Aspekt der Nuancen und natürlichen Farben, die den Raum umgeben und ihm Charakter verleihen.

Esta materia de aspecto fuerte, encanto exótico y belleza contemporánea, crea una superficie sinuosa y levemente estructurada, que evoca el alma primitiva de la roca y la renovación del contacto con la naturaleza. Una historia indeleble deja su huella en el suave placer de matices y colores naturales que envuelven y exaltan el espacio.

TAUPE

GREY

SEA

GS31696 Grey 21x42,5 8⅜"x16⅝" ∧

GS31673 Beige 42,5x42,5 16⅝"x16⅝" >
GS31694 Beige 21x42,5 8⅜"x16⅝"
GS31699 Beige 21x21 8⅜"x8⅜"

∧ **GS31674** Taupe **42,5x42,5** 16⅝”x16⅝”
GS31695 Taupe **21x42,5** 8⅜”x16⅝”
GS31700 Taupe **21x21** 8⅜”x8⅜”

< **GS31679** Taupe **32,8x32,8** 12⅞”x12⅞”

GS31672 Almond 42,5x42,5 16⅝"x16⅝"
GS31879 Almond Mosaico Brick 32,8x32,8 12⅞"x12⅞"

TIBET

GLAZED PORCELAIN

10 R10 V3 >0,75 DRY >0,60 WET green smile

068

GS31672 Almond
42,5x42,5 16⅝”x16⅝”

058

GS31677 Almond
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”

078

GS31693 Almond
21x42,5 8⅜”x16⅝”

081

GS31698 Almond
21x21 8⅜”x8⅜”

120

GS31866 Almond Mosaico 10x10
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

138

GS31874 Almond Mosaico 2,5x2,5
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

129

GS31879 Almond Mosaico Brick
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
2+2+2 Pcs/Box

TRIMS 10

BATTISCOPA
GS32030 Almond
8x32,8
3⅛”x12⅞”
30 Pcs/Box

156



GRADINO CON TORELLO INCOLLATO
GS33117 Almond
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

201



ANGOLARE CON TORELLO INCOLLATO
GS33118 Almond
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
2 Pcs/Box

233

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS32892 Almond
16x32,8x4,5
6⅝”x12⅞”x1⅝”
6 Pcs/Box

186

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS41001 Almond
16x42,5x4,5
6⅝”x16⅝”x1⅝”
6 Pcs/Box

201

TIBET

GLAZED PORCELAIN

10 R10 V3 >0,75 DRY >0,60 WET green smile

068

GS31673 Beige
42,5x42,5 16⅝”x16⅝”

058

GS31678 Beige
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”

078

GS31694 Beige
21x42,5 8⅜”x16⅝”

081

GS31699 Beige
21x21 8⅜”x8⅜”

120

GS31867 Beige Mosaico10x10
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

138

GS31875 Beige Mosaico 2,5x2,5
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

129

GS31880 Beige Mosaico Brick
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
2+2+2 Pcs/Box

TRIMS 10

BATTISCOPA
GS32031 Beige
GS32034 Taupe
8x32,8
3⅛”x12⅞”
30 Pcs/Box
156



GRADINO CON TORELLO INCOLLATO
GS32864 Beige
GS32785 Taupe
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box
201



ANGOLARE CON TORELLO INCOLLATO
GS32865 Beige
GS32786 Taupe
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
2 Pcs/Box
233

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS32893 Beige
GS32896 Taupe
16x32,8x4,5
6⅜”x12⅞”x1⅝”
6 Pcs/Box
186

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS41002 Beige
GS41005 Taupe
16x42,5x4,5
6⅜”x16⅝”x1⅝”
6 Pcs/Box
201

TIBET

GLAZED PORCELAIN

10 R10 V3 >0,75 DRY >0,60 WET green smile

068

GS31674 Taupe
42,5x42,5 16⅝”x16⅝”

058

GS31679 Taupe
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”

078

GS31695 Taupe
21x42,5 8⅜”x16⅝”

081

GS31700 Taupe
21x21 8⅜”x8⅜”

120

GS31870 Taupe Mosaico 10x10
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

138

GS31878 Taupe Mosaico 2,5x2,5
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

129

GS31883 Taupe Mosaico Brick
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
2+2+2 Pcs/Box

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
42,5x42,5	16⅝”x16⅝”	10	8	1,45	29,10	48	69,60	1396,80
21x42,5	8⅜”x16⅝”	10	14	1,25	25,50	52	65,00	1326
32,8x32,8	12⅞”x12⅞”	10	12	1,29	27,30	44	56,76	1201,20
21x21	8⅜”x8⅜”	10	28	1,25	25,50	52	65,00	1326

TIBET

GLAZED PORCELAIN

10 R10 V3 >0,75 DRY >0,60 WET green smile

068

GS31675 Grey
42,5x42,5 16⅝”x16⅝”

058

GS31680 Grey
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”

078

GS31696 Grey
21x42,5 8⅜”x16⅝”

081

GS31701 Grey
21x21 8⅜”x8⅜”

120

GS31868 Grey Mosaico10x10
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

138

GS31876 Grey Mosaico 2,5x2,5
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

129

GS31881 Grey Mosaico Brick
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
2+2+2 Pcs/Box

TRIMS 10

BATTISCOPA
GS32032 Grey
GS32033 Sea
8x32,8
3⅛”x12⅞”
30 Pcs/Box
156



GRADINO CON TORELLO INCOLLATO
GS32791 Grey
GS33089 Sea
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box
201



ANGOLARE CON TORELLO INCOLLATO
GS32792 Grey
GS33090 Sea
32,8x32,8
12⅞”x12⅞”
2 Pcs/Box
233

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS32894 Grey
GS32895 Sea
16x32,8x4,5
6⅜”x12⅞”x1⅝”
6 Pcs/Box
186

ELEMENTO “L” PIEGATO
GS41003 Grey
GS41004 Sea
16x42,5x4,5
6⅜”x16⅝”x1⅝”
6 Pcs/Box
201

TIBET

GLAZED PORCELAIN

10 R10 V3 >0,75 DRY >0,60 WET green smile

068

GS31676 Sea
42,5x42,5 16⅝”x16⅝”

058

GS31681 Sea
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”

078

GS31697 Sea
21x42,5 8⅜”x16⅝”

081

GS31702 Sea
21x21 8⅜”x8⅜”

120

GS31869 Sea Mosaico 10x10
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

138

GS31877 Sea Mosaico 2,5x2,5
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
6 Pcs/Box

129

GS31882 Sea Mosaico Brick
32,8x32,8 12⅞”x12⅞”
2+2+2 Pcs/Box

PACKING LIST

		Spessore Thickness	Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
42,5x42,5	16⅝”x16⅝”	10	8	1,45	29,10	48	69,60	1396,80
21x42,5	8⅜”x16⅝”	10	14	1,25	25,50	52	65,00	1326
32,8x32,8	12⅞”x12⅞”	10	12	1,29	27,30	44	56,76	1201,20
21x21	8⅜”x8⅜”	10	28	1,25	25,50	52	65,00	1326

BRICKS

STONE MOSAICS

green smile

463

GN49437 Bricks Gold Mosaic
30x30 11⅝”x11⅝”

463

GN49438 Bricks Silver Mosaic
30x30 11⅝”x11⅝”

PACKING LIST

		Pezzi/Sc Pcs/Box	Mq/Sc Sq.M/Box	Kg/Sc Kg/Box	Sc/Pal Box/Pal	Mq/Pal Sq.M/Pal	Kg/Pal Kg/Pal
30x30	11⅝”x11⅝”	6	0,54	14	48	25,92	672

3.5 10 20

SPESSORE
THICKNESS / EPAISSEUR / STÄRKE / ESPESOR

Indica lo spessore della piastrella, generalmente varia in base alla tipologia produttiva. In caso di pavimenti levigati o lucidati può subire un'ulteriore diminuzione.
It shows the tile thickness, which changes according to the type of production. In the case of polished or honed floor tiles, thickness can be subjected to a further reduction. / Il indique l'épaisseur du carreaux, généralement il change selon la typologie productive. Dans le cas de carreaux poli ou addouci, l'épaisseur peut subir une ultérieure diminution. / Das zeichnet die Masse der Stärke der Fliese, abwechselnd nach Produkte. Die Dicke der polierten Bodenfliesen kann kleiner sein. / Indica el espesor de la baldosa. Generalmente varía según el tipo de producción. En los pavimentos pulidos o abrillantados puede sufrir una ulterior disminución.

R9 R10 R11

RESISTENZA SCIVOLAMENTO
SLIP RESISTANCE / RÉSISTANCE À LA GLISSANCE / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Grado di resistenza allo scivolamento. Requisito importante, spesso prescritto, è attribuito alle serie in porcellanato.
Level of slip resistance. Important requisite, often obligatory, which characterizes each porcelain series. / Degré de résistance à la glissance. Il s'agit d'une condition requise importante, souvent prescrite, attribuée à toutes les séries en Grès Cerame. / Maß für die Rutschfestigkeit. Ein wichtiges, oft vorgeschriebenes Merkmal, das für jede Serie in Feinsteinzeug aufgeführt wird. / Valor de resistencia al deslizamiento. Requisito importante, a menudo prescrito. Se atribuye a las series de Gres Porcelánico.

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE / RESISTANCE AU GEL / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL HIELO

Pavimento resistente al gelo; può quindi essere posato anche su terrazzi o comunque in esterni.
Frostproof floor tiles; it can therefore also used for terraces or exterior applications. / Carrelage pour sol résistant au gel. Il peut donc être posé aussi sur une terrasse ou en général en extérieur. / Frostfester Fußboden, d.h. er kann auch für Terrassen oder im Außenbereich verwendet werden. / Pavimento resistente a las heladas, por lo tanto puede colocarse también en terrazas o al exterior.

ASTM INTERNATIONAL

ASTM International è il più grande ente di normazione al mondo su base volontaria, ed è riconosciuto come fonte affidabile di norme tecniche su materiali, prodotti, sistemi e servizi.
ASTM International is the world's largest voluntary standards organisation, and is respected as a reliable source of technical standards on materials, products, systems and services. / ASTM International est le plus grand organisme d'élaboration de normes volontaires au monde, reconnu comme une source fiable de normes techniques pour les matériaux, produits, systèmes et services. / Die ASTM International ist die größte Standardisierungsorganisation weltweit. Die Verwendung ihrer Standards ist freiwillig. Sie gilt als zuverlässige Quelle von technischen Normen für Materialien, Produkte, Systeme und Dienstleistungen. / ASTM International es el mayor organismo mundial de reglamentación voluntaria y cuenta con el reconocimiento general como fuente fiable de emanación de normas técnicas sobre materiales, productos, sistemas y servicios.

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA

Associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energicamente efficiente, rispettosa dell'ambiente attraverso lo standard di certificazione Leed®.
Association promoting buildings' substainable energetically efficient culture, environmental respectful through the Leed® certification standard. Association qui promeut la culture du bâtiment équitable, à l'énergie efficace, respectant l'environnement à travers la certification standard Leed®. / Hierbei handelt es sich um einen Verband, der durch die Vorgaben der LEED®-Zertifizierung die Kultur des nachhaltigen, energieeffizenten und umweltschonenden Bauens fördert. / Asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible enérgicamente eficiente, respetuosa del ambiente a través del estándar de certificación Leed®

CHINA COMPULSORY CERTIFICATE

Il Certificato Cinese Obbligatorio, comunemente noto come marchio CCC (acronimo dell'inglese China Compulsory Certificate), è un marchio di sicurezza obbligatorio per molti prodotti venduti sul mercato cinese. Divenne effettivo il 1° maggio 2002. Questo certificato interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in gres porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle autorità cinesi, tutti con sede in Cina.
The China Compulsory Certificate (CCC) is an obligatory safety label for many products sold in the Chinese market. It became effective on May 01, 2002. This certificate involves both imported products as well as those of Chinese production destined for that market. The information on the CCC certificate in general involves safety and health, with particular reference, in case of ceramic tiles, to only stoneware tiles with an absorption less than or equal to 0.5%. The certification is obtained through the work of institutes accredited by Chinese authority, all headquartered in China. / Le Certificat chinois obligatoire, communément connu sous le nom de CCC (acronyme de l'anglais China Compulsory Certificate), est une marque de sécurité obligatoire pour de nombreux produits vendus sur le marché chinois. Il est devenu effectif le 1er mai 2002. Ce certificat concerne aussi bien les produits d'importation que ceux de production chinoise destinés à ce marché. Les informations sur la certification CCC concernent en général la sécurité et la santé avec une référence particulière, dans le cas des carrelages en céramique, aux carreaux en grès cérame uniquement, ayant une absorption inférieure ou égale à 0,5 %. La certification est assurée par des organismes spécialement agréés par les autorités chinoises, tous basés en Chine. / Das "China Compulsory Certificate", allgemein bekannt als CCC-Kennzeichnung, ist ein, für viele auf dem chinesischen Markt verkauften Produkte, verpflichtend vorgeschriebenes Sicherheitskennzeichen. Es trat am 01. Mai 2002 in Kraft. Diese Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte, als auch in China hergestellte und für den chinesischen Markt bestimmte Produkte. Die Informationen über die CCC-Zertifizierung betreffen im Allgemeinen die Sicherheit und die Gesundheit mit besonderer Bezugnahme, im Fall der Keramikfliesen, einzig auf die Feinsteinzeug-Fliesen, mit einer Aufnahme kleiner/gleich 0,5%. Die Zertifizierung wird von eigens dafür, von den chinesischen Behörden akkreditierten Stellen mit Sitz in China vergeben. / El Certificado Chino Obligatorio, comúnmente conocido como marca CCC (acrónimo del inglés China Compulsory Certificate), es una marca de seguridad obligatoria para muchos productos vendidos en el marcado chino. Se convirtió en efectivo el 1 de mayo de 2002. Este certificado sirve tanto para los productos de importación como para los de producción china que se destinan a ese mercado. La información sobre el certificado CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de las baldosas de cerámica, solo a las de gres porcelánico, con absorción menor o igual al 0,5%. La certificación se consigue mediante la intervención de institutos acreditados especialmente por las autoridades chinas, todos con sede en China.

GREEN SMILE

Il marchio "green smile" segnala un atteggiamento etico e responsabile dell'azienda nei confronti dell'ambiente e delle persone che ne fanno parte. I nostri prodotti sono realizzati attraverso processi produttivi all'avanguardia che riducono il consumo di energia e le emissioni di gas nocivi, anche attraverso un attento utilizzo delle materie prime naturali e il parziale recupero degli scarti di produzione senza alterare l'estetica e la qualità del prodotto finale.
The "green smile" marking stands for the company's ethical and responsible attitude with respect to the environment and to the people who are part of it. Our products are created through cutting-edge production processes that reduce energy consumption and emissions of harmful gases, also through the careful use of natural raw materials and the partial recovery of production waste without altering the aesthetics and the quality of the final product. / La marque "green smile" signale un comportement éthique et responsable de l'entreprise envers l'environnement et les personnes qui en font partie. Nos produits sont réalisés à travers des processus de production à l'avant-garde, réduisant la consommation d'énergie et les émissions de gaz toxiques, à l'aide notamment d'une utilisation soignée des matières premières naturelles et de la récupération partielle des déchets de production, sans altérer ni l'esthétique ni la qualité du produit final. / Die Marke "Green Smile" weist auf eine ethische und verantwortungsbewusste Haltung des Unternehmens gegenüber der Umwelt und den Menschen, die in ihr leben. Unsere Produkte werden mit modernsten Herstellungsverfahren hergestellt, die den Energieverbrauch und den Ausstoß gesundheitsschädlicher Gase reduzieren. Dies erfolgt auch durch einen aufmerksamen Gebrauch von natürlichen Rohstoffen und die teilweise Wiederverwendung von Produktionsresten, ohne die Ästhetik und die Qualität des Endprodukts zu beeinträchtigen. / La marca "green smile" indica la postura ética y responsable de la empresa respecto del medio ambiente y de las personas que forman parte de él. Nuestros productos se realizan a partir de procesos productivos vanguardistas que reducen el consumo de energía y las emisiones de gases nocivos, incluso a través de un uso consciente de las materias primas naturales y la recuperación parcial de los residuos de producción sin alterar la estética y la calidad del producto final.

GRADO DI STONALIZZAZIONE
COLOUR SHADE VARIATIONS / VARIATION DES NUANCES DE LA COULEUR
ÄNDERUNG BEI DEN FARBENTONALITÄTEN / VARIACIÓN EN LOS MATICES DE COLOR

V1

V1 = Aspetto uniforme
Uniform apperance
Aspect uniforme
Gleichförmiges aussehen
Apariencia uniforme

V2

V2 = Variazione leggera
Slight variation
Légère variation
Leichte variation
Variación ligera

V3

V3 = Variazione moderata
Moderate variation
Variation modeste
Mäßige variation
Variación moderada

V4

V4 = Variazione sostanziale
Substantial variation
Variation substantielle
Wesentliche Variationn
Variación importante

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME EMAILLE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

GRUPPO ANNEX G Bla EN 14411 - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUP Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANNEXE G GROUPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPO Bla - E ≤ 0,5%	**NORMA EN 14411** STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	**VALORE PRESCRITTO DALLE NORME** REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS	**RISULTATI SECONDO NORMATIVA** RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGÚN NORMATIVAS EUROPEAS
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	**EN ISO 10545_3**	**≤ 0,5%**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	**EN ISO 10545_2**	• **Lunghezza e larghezza** **± 0,6% max** Lenght and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura **± 2 mm max** • **Spessore** **± 5% max** Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor **± 0,5 mm max** • **Rettilineità spigoli** **± 0,5% max** Linearity / Rectitude des arêts / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos **± 1,5 mm max** • **Ortogonalità** **± 0,6% max** Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit /Ortogonalidad **± 2 mm max** • **Planarità** **± 0,5% max** Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad **± 2 mm max**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	**EN ISO 10545_4**	**≥ 35 N/mm²**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	**EN ISO 10545_8**	**≤ 9 MK^{-1}**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux ecarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	**EN ISO 10545_9**	**Nessun campione deve presentare difetti visibili.** No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	**Resistenti** Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	**EN ISO 10545_12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni.** No sample must show alterations to surface / Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Ninguna muestra debe presentar roturas ni alteraciones	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance / Resistance a l'attaque chimique / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistencia al ataque químico	**EN ISO 10545_13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili.** No sample must show visible signs of chemical attak / Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique / Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirking zeigen / Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'urto Impact strength / Resistance aux chocs / Schlagfestigkeit / Resistencia a los golpes	**EN ISO 10545_5**	**Coefficiente di restituzione.** **0,55** Coefficient of restitution / Coefficient de restitution / Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	**B.C.R.** **DIN 51130** **ASTM C-1028**		**Indicata sulla serie di riferimento** Indicated on referenced serie / Indiqué sur la serie de référence / Im Ausgangs-serie angegeben / Indicada en la serie de referencia

gres 10.0 / 20.0

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

GRUPPO ANNEX G Bla EN 14411 - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GROUP Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANNEXE G GROUPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPPE Bla - E ≤ 0,5% EN 14411 ANEXE G GRUPO Bla - E ≤ 0,5%	**NORMA EN 14411** STANDARDS EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411 NORMA EN 14411	**VALORE PRESCRITTO DALLE NORME** REQUIRED VALUES VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE VALOR PRESCRITO POR LAS NORMAS		**RISULTATI SECONDO NORMATIVA** RESULTS AS PER EUROPEAN RULES RÉSULTATS SELON NORMES EUROPÉEN ERGEBNISSE LAUT NORMEN RESULTADOS SEGÙN NORMATIVAS EUROPEAS
Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	**EN ISO 10545_3**	**≤ 0,5%**		**≤ 0,1%**
Dimensioni Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	**EN ISO 10545_2**	• **Lunghezza e larghezza** Lenght and width / Longueur et largeur / Länge und Breite / Longitud y anchura	**± 0,6% max** **± 2 mm max**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
		• **Spessore** Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor	**± 5% max** **± 0,5 mm max**	
		• **Rettilineità spigoli** Linearity / Rectitude des arêts / Kantengeradheit / Rectilineidad de los cantos	**± 0,5% max** **± 1,5 mm max**	
		• **Ortogonalità** Orthogonality / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit /Ortogonalidad	**± 0,6% max** **± 2 mm max**	
		• **Planarità** Flatness / Planéité / Ebenflächigkeit / Planaridad	**± 0,5% max** **± 2 mm max**	
Resistenza alla flessione Bending strength / Resistance a la flexion / Biegezugfestigkeit / Resistencia a la flexión	**EN ISO 10545_4**	**≥ 35 N/mm²**		**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance / Resistance a l'abrasion profonde / Abreibhärte / Resistencia a la abrasión profunda	**EN ISO 10545_6**	**≤ 175 mm²**		**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient / Coeff. de dilatation thermique lineaire / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coef. de dilatación térmica linear	**EN ISO 10545_8**	**≤ 9 MK⁻¹**		**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux ecarts de temperature / Temperatur-wechselbeständigkeit / Resistencia a los cambios térmicos	**EN ISO 10545_9**	**Nessun campione deve presentare difetti visibili.** No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles / Kein Muster soll sichtbare Schäden aufweisen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles		**Resistenti** Resistant / Résistants / Widerstandsfähig / Resistentes
Resistenza al gelo Frost resistance / Resistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	**EN ISO 10545_12**	**Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni.** No sample must show alterations to surface / Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface / Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Ninguna muestra debe presentar roturas ni alteraciones		**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance / Resistance a l'attaque chimique / Beständigkeit gegen chemikalien / Resistencia al ataque químico	**EN ISO 10545_13**	**Nessun campione deve presentare alterazioni visibili.** No sample must show visible signs of chemical attak / Les échantillons ne doivent pas présenter d'altérations visibles d'attaque chimique / Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirking zeigen / Ninguna muestra debe presentar alteraciones visibles		**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Resistenza all'urto Impact strength / Resistance aux chocs / Schlagfestigkeit / Resistencia a los golpes	**EN ISO 10545_5**	**Coefficiente di restituzione.** Coefficient of restitution / Coefficient de restitution / Rückprallkoeffizient / Coeficiente de restitución	**0,55**	**Conforme** Compliant / Conforme / Entsprechend / Conforme
Scivolosità Slip resistance / Nature glissante / Rutschfestigkeit / Resbalamiento	**B.C.R.** **DIN 51130** **ASTM C-1028**			**Indicata sulla serie di riferimento** Indicated on referenced serie / Indiqué sur la serie de référence / Im Ausgangs-serie angegeben / Indicada en la serie de referencia

gres 3.5

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA

Dimensioni (mm) Sizes / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones	1000x3000x3
Peso (Kg/m²) Weight / Poids / Gewicht / Peso	7
Raggio di curvatura (m) Bending Radius / Rayon de coubure / Bending radius / Radio de curvatura	5.5

gres 3.5

TEST REALIZZATI SU LASTRE SOTTILI PRIVE DI STUOIA IN FIBRA DI VETRO
TESTS PERFORMED ON THIN SHEETS WITHOUT FIBER GLASS WEAVING
TESTS RÉALISÉS SUR DES DALLES FINES SANS NATTE EN FIBRE DE VERRE
TESTS AUF DÜNNEN PLATTEN OHNE GLASFASERMATTEN AUSGEFÜHRT
PRUEBAS REALIZADAS EN PLACAS DELGADAS SIN ESTERA EN FIBRA DE VIDRIO

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO EN 14411 ANNEX G GRUPPO BIA

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 ANEXE G GROUP B IA / CLASSEMENT SELON LA NORME DE RÉFÉRENCE EN 14411 ANNEXE G GROUPE B IA
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS BEZUGSNORM EN 14411 ANEXE G GRUPPE B IA / CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA DE REFERENCIA EN 14411 ANEXE G GRUPO B IA

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	**VALORI EDILGRES STONELAB** EDILGRES STONELAB VALUE VALEURS EDILGRES STONELAB WERTE EDILGRES STONELAB VALORES EDILGRES STONELAB	**METODO DI PROVA** STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
Caratteristiche dimensionali e qualità della superficie Dimensions and Surface Quality / Caractéristiques dimensionnelles et qualité de la surface / Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit / Dimensiones y calidad de la superficie			
Lunghezza e Larghezza - Deviazione percentuale della dimensione media di ogni mattonella (2 o 4 lati) rispetto alla dimensione di fabbricazione (W) Lenght & Width - The deviation in percent of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W) Longueur et largeur - Déviation en pourcentage de la dimension moyenne de chaque carrelage (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension des fabrication (W) Länge und Breite - Prozentuale Abweichung der durchschnittlichen Abmessung jeder einzelnen Fliese (2 oder 4 Seiten) von der werkseitigen Abmessung (W). Longitud y ancho - Desviación porcentual de la dimensión media de cada loseta (2 ó 4 lados) respecto a la dimensión de fabricación (W)	**S > 410 _ ± 0.6%**	**± 0.2%**	**ISO 10545-2**
Spessore - Deviazione percentuale dello spessore medio di ogni mattonella rispetto allo spessore di fabbricazione. Thickness - The deviation in percent of the average thickness of each tile from the work size thickness. Épaisseur - Déviation en pourcentage de l'épaisseur moyenne de chaque carrelage par rapport à l'épaisseur de fabrication. Dicke - Prozentuale Abweichung der durchschnittlichen Dicke von jeder Fliese zur werkseitigen Dicke. Espesor - Desviación porcentual del espesor medio de cada loseta respecto al espesor de fabricación.	**S > 410 _ ± 5%**	**± 2%**	**ISO 10545-2**
Rettilineità degli spigoli (Lati superiori) **Deviazione percentuale massima di rettilineità rispetto alla dimensione di fabbricazione corrispondente.** Straightness of Sides (Facial Sides) The max. deviation from straightness, in percent, related to the corresponding work sizes. Rectitude des arêtes (côtés supérieurs) Déviation en pourcentage de rectitude maximum par rapport à la dimension de fabrication correspondante. Geradlinigkeit der Kanten (obere Seiten) Maximale prozentuale Abweichung der Geradlinigkeit von dem entsprechenden werkseitigen Wert. Rectitud de las aristas (lados superiores) Desviación porcentual máxima de rectitud respecto a la dimensión de fabricación correspondiente.	**S > 410 _ ± 0.5%**	**± 0.2%**	**ISO 10545-2**
Ortogonalità - Deviazione percentuale massima di ortogonalità rispetto alla dimensione di fabbricazione corrispondente. Rectangularity - The max. deviation from rectangularity, in percent, related to the corresponding work sizes. Orthogonalité - Déviation maximum d'orthogonalité par rapport à la dimension de fabrication correspondante en pourcentage. Rechtwinkeligkeit - Maximale prozentuale Abweichung der Rechtwinkeligkeit zum entsprechenden werkseitigen Wert. Ortogonalidad - Desviación porcentual máxima de ortogonalidad respecto a la dimensión de fabricación correspondiente.	**S > 410 _ ± 0.6%**	**± 0.2%**	**ISO 10545-2**
Planarità della superficie **Deviazione percentuale massima di planarità;** **a) Curvatura del centro, in rapporto alla diagonale calcolata in base alla dimensione di fabbricazione;** **b) Curvatura dello spigolo, in rapporto alla dimensione di fabbricazione corrispondente;** **c) Deformazione, in rapporto alla diagonale UFM calcolata in base alla dimensione di fabbricazione.** Surface Flatness The max. deviation from flatness, in percent; a) Center curvature, related to diagonal calculated from the work sizes; b) Edge curvature, relted to corresponding work sizes; c) Warpage, related to diagonal calculated fom the work sizes. Planéité de la surface Déviation maximum de planéité en pourcentage ; a) Courbure du centre par rapport à la diagonale calculée selon la dimension de fabrication ; b) Courbure de l'arête par rapport à la dimension de fabrication correspondante ; c) Déformation par rapport à la diagonale UFM calculée selon dimension de fabrication. Ebenflächigkeit der Oberfläche Maximale prozentuale Abweichung der Ebenflächigkeit; a) Biegung der Mitte zur Diagonale, die aufgrund des werkseitigen Werts berechnet wurde; b) Biegung der Kante zum entsprechenden werkseitigen Wert; c) Verformung zur UFM Diagonale, die aufgrund des werkseitigen Werts berechnet wurde. Planaridad de la superficie Desviación porcentual máxima de planaridad; a) Curvatura del centro, en relación a la diagonal calculada en base a la dimensión de fabricación; b) Curvatura de la arista, en relación a la dimensión de fabricación correspondiente; c) Deformación, en relación a la diagonal UFM calculada en base a la dimensión de fabricación.	**S > 410 _ ± 0.5%**	**± 0.2%**	**ISO 10545-2**
Qualità della superficie Surface Quality / Qualité de la surface / Oberflächenbeschaffenheit / Calidad de la superficie	**Il 95% minimo delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che danneggiano l'aspetto della superficie d'esercizio.** A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles Au moins 95 % des carreaux ne doivent pas présenter de défauts visibles qui détériorent l'aspect de la surface d'exercice. Mindestens 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Mängeln sein, die Aussehen der Wirkungsfläche. El 95% mínimo de las baldosas no debe poseer defectos visibles perjudiciales el aspecto de la superficie de ejercicio.	**Affermativo** Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	**ISO 10545-2**
Assorbimento d'acqua (percentuale per massa) Water Absorption (percent by mass) / Absorption d'eau (pourcentage par masse) / Wasseraufnahme (prozentual pro Masse) / Absorción de agua (porcentual por masa)	**< 0.5%**	**<0.1%**	**ISO 10545-3**
Modulo di rottura (N/mm2) Modulus of Rupture / Module de rupture / Biegefestigkeit / Módulo de rotura	**Min. 35**	**Min. 50**	**ISO 10545-4**

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO EN 14411 ANNEX G GRUPPO BIA

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 ANEXE G GROUP B IA / CLASSEMENT SELON LA NORME DE RÉFÉRENCE EN 14411 ANNEXE G GROUPE B IA
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS BEZUGSNORM EN 14411 ANEXE G GRUPPE B IA / CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA DE REFERENCIA EN 14411 ANEXE G GRUPO B IA

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	**VALORI EDILGRES STONELAB** EDILGRES STONELAB VALUE VALEURS EDILGRES STONELAB WERTE EDILGRES STONELAB VALORES EDILGRES STONELAB	**METODO DI PROVA** STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
Resistenza all'abrasione **- Resistenza all'abrasione profonda di piastrelle non smaltate; volume rimosso in millimetri cubici.** Abrasion Resistance - Resistancecto deep abrasion of unglazed tiles; removed volume in cibic millimeters. Résistance à l'abrasion - Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non vernis ; volume enlevé en millimètres cube. Scheuerfestigkeit - Abriebfestigkeit unglasierter Fliesen; abgeriebenes Volumen in Kubikmillimetern. Resistencia a la abrasión - Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas; volumen quitado en milímetros cúbicos.	**Massimo 175** **Riportare la classe di abrasione e ciclo passato** Maximum 175 Report abrasion class and cycled passed Maximum 175 reporter la classe d'abrasion et cycle passé Max. 175 Abriebklasse und durchgeführten Zyklus angeben Máximo 175 indicar la clase de abrasión y ciclo pasado	**< 135**	**ISO 10545-6**
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock Resistance / Résistance aux écarts de température / Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistencia a cambios bruscos de temperatura	**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	**Affermativo** Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	**ISO 10545-9**
Resistenza al gelo Frost Resistance / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo	**Richiesta** Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	**Affermativo** Affirmative / Affirmatif / Positiv / Afirmativo	**ISO 10545-12**
Dilatazione all'umidità in mm/m Moisture Expansion, in mm/m / Dilatation à l'humidité mm/m / Feuchtigkeitsdehnung in mm/m / Dilatación a la humedad en mm/m	**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	**0%**	**ISO 10545-10**
Resistenza alle macchie **- Mattonelle non smaltate** Resistance to Staining - Unglazed Tiles Résistance aux taches - Carrelages non vernis Fleckenbeständigkeit - Unglasierte Fliesen Resistencia a las manchas - Losetas no esmaltadas	**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	**Minimo Classe 3** Minimum Class-3 / Minimum classe-3 / Min. Klasse -3 / Mínimo classe-3	**ISO 10545-14**
Resistenza ai prodotti chimici **Resistenza a bassa concentrazione di acidi e alcali** **- Mattonelle non smaltate** Resistance to Chemicals Resistance to Low Concentrations of Acids and Alkalis - Unglazed Tiles Résistance aux produits chimiques Résistance à basse concentration d'acides et d'alcalins - carrelages non vernis Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz - Unglasierte Fliesen Resistencia a los productos químicos Resistencia a baja concentración de ácidos y álcalis - Losetas no esmaltadas	**Richiesta** Required / Demandée / Verlangt / Solicitud	**ULA**	**ISO 10545-13**
Resistenza ad alta concentrazione di acidi e alcali Resistance to high Concentrations of Acids and Alkalis Résistance à haute concentration d'acides et d'alcalins Widerstandsfähigkeit gegen hohe Konzentration von Säuren und Alkalien Resistencia a alta concentración de ácidos y álcalis	**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Testmethode / Método de prueba disponible	**UHA**	**ISO 10545-13**
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina **- Mattonelle non smaltate** Resistance to household chemicals and swimming pool salts - Unglazed Tiles Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine - Carrelages non vernis Widerstandsfähigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Swimmingpoolsalz - Unglasierte Fliesen Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales para piscinas - Losetas no esmaltadas	**Min. UB**	**UA**	**ISO 10545-13**
Scivolosità Slip Resistance (oil/wet) / Glissance / Rutschfestigkeit / Deslizamiento	**Dove richiesto** Where Required / Où il est demandé / So verlangt / Donde solicitado		**DIN 51130/51097**

ALTRE CLASSIFICAZIONI TECNICHE

OTHER TECHNICAL CLASSIFICATIONS / CLASSEMENTS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES / WEITERE TECHNISCHE KLASSIFIZIERUNGEN / OTRAS CLASIFICACIONES TÉCNICAS

	REQUISITI REQUIREMENTS PRÉ-REQUIS ANFORDERUNGEN REQUISITOS	**METODO DI PROVA** STANDARD OF TEST MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE MÉTODO DE PRUEBA
Determinazione delle proprietà di Impatto Charpy (kJ/m²) Peso (kg/m²) Determination of Charpy Impact Properties (kJ/m²) Weight (kg/m²) Détermination des propriétés d'impact Charpy (kJ/m2) Weight (kg/m2) Bestimmung der Charpy - Zähigkeitseigenschaften (kJ/m2) Weight (kg/m2) Determinación de las propiedades de Impacto Charpy (kJ/m2) Weight (kg/m2)	**5.5 / 6.5**	**UNI EN ISO 179: 1998**
Modulo di elasticità (N/mm²) per strato singolo Elasticity Module (N/mm²) of Single Module d'élasticité (N/mm2) de chaque couche Elastizitätsmodul (N/mm2) für jede einzelne Módulo de elasticidad (N/mm2) para cada capa	**45000**	**UNI EN ISO 14125: 2000**
Resistenza dei colori alla luce Colour Resistance to Sunlight / Résistance des coloris à la lumière Lichtbeständigkeit der Farben / Resistencia de los colores a la luz	**Resistente** Resistant / Résistant / Beständig / Resistentes	**DIN 51094**
Coefficiente di conducibilità termica (W/mK) Heat Conductivity Coefficient (W/mK) / Coefficient de conductibilité thermique (W/mK) Wärmeleitkoeffizient (W/mK) / Coeficiente de conductibilidad térmica (W/mK)	**1.2**	**TS 388 / 1977**

© Kale Italia S.r.l. socio unico

EDILGRES

Kale Italia S.r.l. socio unico
Via Viazza II Tronco, 45
41042 Fiorano Modenese (MO) / Italia
T +39 0536.816.111
F Italia +39 0536 579991
F Expt. Dpt. +39 0536 579990/992
www.kaleitalia.com
info@kaleitalia.com

www.edilgres.it / www.edilgresstonelab.it