

测试报告

No. CANEC1703314902

日期: 2017年03月16日 第1页,共3页

东莞九兆金属科技有限公司
东莞市常平镇横江夏村大墩工业区

以下测试之样品是由申请者所提供及确认: 不锈钢

SGS工作编号: CP17-010180 - SZ
材质: AISI316L
样品接收日期: 2017年03月07日
测试周期: 2017年03月07日 - 2017年03月16日
测试要求: 根据客户要求测试
测试方法: 请参见下一页
测试结果: 请参见下一页

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名

Almay Gao高志梅
批准签署人

备注: 本报告是编号为CANEC1703314901报告的中文版本。



测试报告

No. CANEC1703314902

日期: 2017年03月16日 第2页,共3页

测试结果:

测试样品描述:

样品编号	SGS样品ID	描述
SN1	CAN17-033149.001	银色金属

备注:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = 方法检测限
- (3) ND = 未检出 (< MDL)
- (4) "-" = 未规定

REACH指令1907/2006/EC的修正指令—552/2009/EC第27条 (前身为94/27/EC和2004/96/EC) -镍释放量

测试方法: 参考EN 1811:2011 + AC:2015, 用ICP-OES分析。

测试项目	限值	单位	MDL	001
样品面积	-	cm ²	-	6.79
测试溶液体积	-	mL	-	6.79
镍释放量-试验1	0.50	µg/cm ² /week	0.10	ND
镍释放量-试验2	0.50	µg/cm ² /week	0.10	ND
镍释放量-试验3	0.50	µg/cm ² /week	0.10	0.12
评论				符合

备注:

- (1) 最大限值参考REACH指令 1907/2006/EC的修正指令——552/2009/EC第27条(前身为94/27/EC和2004/96/EC)。

依据 EN1811:2011+ A1:2015 附录 A 中如下信息进行结果的判定:

样品类型	镍释放量 (µg/cm ² /week)	
	符合	不符合
样品镍释放量限值为 0.5µg/cm ² /week	< 0.88	≥ 0.88
样品镍释放量限值为 0.2µg/cm ² /week	<0.35	≥ 0.35



样品照片:



此照片仅限于随SGS正本报告使用

*** 报告完 ***