



Cápsula anclaje químico VF.

Código Item	Medida Size Ø(mm)	Broca Drill (mm)	Longitud Length (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton	€ / Unidad
590008	8	10	80	10	200	1,4580
590010	10	12	90	10	200	1,6410
590012	12	14	110	10	200	1,7320
590016	16	18	120	10	200	1,9210
590020	20	25	170	5	50	3,8220
590024	24	28	210	5	50	4,1532
590030	30	35	280	5	50	7,9016

TIEMPOS DE FRAGUADO

Temperatura ambiente en el material base (°C)	Tiempo mínimo de fraguado en hormigón seco. (Min)	Tiempo mínimo de fraguado en hormigón húmedo. (Min)
-5-0	360	720
0-5	180	360
5-10	90	180
10-20	40	80
<20	20	40



CARGAS ADMISIBLES

MEDIDA DE ANCLAJE		VF8	VF10	VF12	VF16	VF20	VF24
RESISTENCIA A TRACCIÓN, EN HORMIGÓN H-250.	(kN)	9	12	16	25	40	60
RESISTENCIA A CIZALLADURA, EN HORMIGÓN H-250.	(kN)	8	13	19	36	57	83

* Valores de resistencia indicados para colocación de cápsulas químicas con barra roscada tipo VF clase 5.8

Cápsula VF



Cápsula de cristal compuesta de Acrilato de Epoxy, Cuarzo y catalizador.

El sistema de anclaje esta formado por la cápsula química VF y barra roscada VF. Una vez realizado el taladro en material macizo, se introduce la cápsula de cristal.

La barra roscada VF, debe introducirse mediante rotación con percusión a menos de 750 r.p.m. Los componentes de la cápsula se amalgaman en el agujero formando una unión monolítica entre la barra de acero y el hormigón.

La cápsula química tiene un alto poder de adherencia por lo que resulta una fijación recomendable para fijación de elementos con cargas dinámicas.

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

Piedra Stone
Hormigón Concrete

